

الوصف والإستخدام

معجون لانتكس عالي الجودة يستخدم لتجهيز الأسطح الداخلية للدهانات المستحلبة أو الزيتية.
المميزات:
- سهولة فائقة في التشغيل
- قوام مناسب للإستخدام الفوري
- يعطي سطح عالي النعومة

خصائص الدهان

المظهر النهائي	مطفئ	زمن الجفاف (٢٥°س)	٣٠ دقيقة
الكثافة النوعية	١,٧٥ ± ٠,١	جفاف سطحي	٢ ساعة
المواد الصلبة بالحجم	٥٧% ± ٣	جفاف لإعادة الطلاء	٢٤ ساعة
مادة التخفيف	ماء الصنبور	جفاف نهائي	١٠٠ ميكرون (حسب طبيعة السطح)
		سمك الفيلم الجاف المقترح	

تعليمات التطبيق

يجب أن يكون السطح خاليا تماما من الزيوت و الدهون و أي شوائب أخرى.
يطبق باستخدام سكينه المعجون أو المسطرين وبدون تخفيف.

معدل التغطية

من ١ إلى ١,٥ متر مربع للكيلو للسكينة الواحدة (معدل الفرد يختلف باختلاف طبيعة السطح وطريقة تجهيزه والأدوات المستخدمة وفعاليتها).

نظام الدهان المقترح

للأسطح الجديدة:
- وجه واحد ماكسي سيل ١٠٠٠
- ٢ - ٣ سكينه ماكسي فليكس ٧٠٠

للأسطح القديمة:
- يصنفر الحائط جيداً وينظف باستخدام المنظف المناسب والماء ويترك ليجف تماماً
- ٢ سكينه ماكسي فليكس ٧٠٠

التخزين والصلاحيه

١٢ شهر في العبوة الأصلية المغلقة شرط سلامة العبوة وجوده التخزين.
يراعى التخزين في مكان جيد التهوية بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة أو البرودة الشديدة.

الأمان والصحة والبيئة

يجب مراعاة التعليمات المدونة على العبوة. يراعى الإستخدام في مكان جيد التهوية وإرتداء الملابس الواقية المناسبة. في حالة صعوبة التنفس يجب الخروج للهواء الطلق لمدة عشر دقائق على الأقل. في حالة ملامسة الجلد يجب إزالة المادة بالماء والصابون. في حالة ملامسة العين يجب غسلها بكثير من الماء وإستشارة طبيب فوراً. لا يجب التخلص من الكميات الزائدة بالقائها في مجاري الماء. في جميع الأحوال يجب مراعاة القوانين البيئية والمهنية المحلية.

المعلومات المبينة في هذه المواصفة قائمة على إختبارات معملية وخبرات عملية. نظراً لإستخدام المنتج في ظروف خارجة عن تحكم الشركة فإننا لا نضمن إلا جودة المنتج نفسه. للشركة الحق في تغيير أي من البيانات بدون سابق إعلام.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بالإدارة الفنية

الإدارة العامة: ٢٧ طلعت حرب الإسكندرية

ت: ٣٦/٤٨١٩٣٥ (٣) ف: ٤٨١٨٩٢٥ (٣)

المصانع والإدارة الفنية: لك ٢٥ طريق إسكندرية القاهرة الصخراوي

ت: ٢٠/٤٧٠١١٠ (٣) ف: ٤٧٠١١٤ (٣)